

Название коллекции	ACCZENT PRO
Класс применения	34, 43
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2)	2.0
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя)	0.7
Ширины в действующей коллекции, м	2; 2,5; 3; 3,5; 4
Намотка стандартного рулона, м	20
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529)	3 +/- 0.1
Дополнительное защитное покрытие	PUR
Класс пожарной опасности (ФЗ-123)	КМ 2
Безопасность материала (сертификаты)	Да
Устойчивость к воздействию влаги	устойчиво
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)	высокая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков (ISO 16581)	высокая
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987)	устойчиво
Цветостойчивость к воде (ISO 105-E01)	да
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529)	≤ 25
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2)	T
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1)	≤ 0.1
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529)	≤ 0.4
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м (ГОСТ 6433.2)	≤ 5 × 10 ¹⁵
Прочность на поперечный разрыв, N	>160
Жесткость, mN	950-1250
Водопоглощение поверхностное, г/100см ² , не более (ГОСТ 11529)	≤ 0.4
Использование для теплых полов	возможно, макс.+27°C