

Название коллекции	PRIMO PLUS
Класс применения	34/43
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2)	2
Ширины в действующей коллекции, м	2
Намотка стандартного рулона, м	23
Форма поставки	рулон
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529)	3,2
Дополнительное защитное покрытие	PUR
Класс пожарной опасности (ФЗ-123)	КМ 2
Безопасность материала (сертификаты)	да
Устойчивость к воздействию влаги	устойчиво
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918)	высокая
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков (ISO 16581)	высокая
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987)	устойчиво
Цветостойчивость к воде (ISO 105-E01)	да
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529)	110
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2)	P
Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1)	≤0,1
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529)	0,4
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815)	≤2
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м (ГОСТ 6433.2)	≤5*10 ¹⁵
Использование для теплых полов	возможно, макс.+27°C
Тип дизайна	абстракция